

Полиуретановая эмаль белая матовая 12-542 PU PAINT MATT WHITE GL. 25

Двухкомпонентная белая полиуретановая матовая эмаль не желтеющего типа . Разработана для промышленного использования в производстве предметов интерьера и экстерьера. Имеет высокую устойчивость к образованию царапин. Наносится распылением. В качестве грунта можно использовать грунты на основе полиэфира, полеуретана и грунты УФ сушки. После высыхания образует твердое износостойкое покрытие.



www.mixon.ua

Технические данные при поставке:	Эмаль белая	Отвердитель
Вязкость, с./DIN4 20°C	70"	25"
Сухой остаток	58±1 %	26±1 %
Плотность (кг/л)	1,2±0,03	0,96
Степень глянца	25	


Смешивание:	По объему	Количество граммов на 100 мл готовой смеси
Эмаль 12-542	100 %	88,2 г
Отвердитель: 15-555	50 %	28,8 г
Разбавитель: 16-504/16-510	20-50%	10,7 г
Разбавитель: 16-506 медленный		
Плотность (кг/л смеси)	1,2	

В расчете количества грамм учитывалась плотность каждого продукта

Рабочая вязкость, с./DIN4/ 20°C	18-22"
Сухой остаток после смешивания	58±1 %
Жизнеспособность	8 ч. при 20°C

Нанесение:		
Пневмораспыление	Высокого давления	Низкого давления HVLP
Размер сопла	1,4-1,6	1,3-1,5
Рабочее давление	3,5 Атмс	2 Атмс
Интервал между слоями	20-30 минут при 20°C	
После высыхания	Через 3-6 часов (промежуточная шлифовка)	
Расход:	100-120 г/м ² (на каждый слой)	
Количество слоев	1-2	
Толщина сухой пленки (одного слоя)	70 μm	

Сушка (время сушки зависит от влажности и температуры, а также вентиляции):		
Температура	20°C	50°C
Высыхание на отлип	30-40 минут	
Сухой для шлифовки	ок. 6 часов	ок. 3 часов



Шлифовка:	После грунта	Между слоями
Механическим способом	P320-400	P400
Ручным способом	P360-400	P400

Условия хранения и безопасность:

Хранить следует в плотно закрытых банках, в хорошо проветриваемом месте при температуре 10-25°C.

Срок хранения 12 месяцев со дня изготовления в закрытой упаковке.

Наносить грунт следует в помещении с хорошей вентиляцией, соблюдая все требования техники безопасности.

R1 R10 R36 R37 R38 S2 S13 S24 S25.

Технология нанесения.

- Предварительно загрунтованные поверхности.
- Шлифовка, зерно P320-400.
- Очистка поверхности от пыли, грязи.
- Нанесение полиуретановой эмали 12-520 пневматическим распылением (100-120 г/м²).
- Наносим второй слой лака (100-120 г/м²) с интервалом между слоями 15-20 минут.
- Сушка при температуре 20-25°C с относительной влажностью воздуха 40-70 % примерно 4-5 ч.
- Полное высыхание 8 часов.

